DIAMÈTRE (mm)

Ø2,0x500mm

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

% ARGENT	% CUIVRE	% ZINC	% ÉTAIN	% Aluminium
		98%		2%

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

INTERVALLE DE FUSION °C	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL °C
375 - 388	380

MATÉRIAUX À SOUDER

Aluminium - Aluminium / Aluminium-Cuivre (Climatisation, Réfrigération, Automobile)

DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES

Non

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr