CLASSIFICATION

AWS A5.8	EN 1044	DIN 8513	BS 1845	NFA 81-363
B Ag2a	Ag 306	L-Ag 30 Cd	AG 12	30 A1

DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x500

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

Ag	Cu	Zn	Sn o CD	Autre
30	28	21	21	*

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Plage de fusion ° C	Température de travail ° C	Poids spécifique g / cm3	Charge de rupture N / mm2
600–690	680	9.1	535

MATÉRIAUX À SOUDER

Cuivre - Laiton / Cuivre - Acier / Cuivre - Acier Inoxidable (Réfrigération, Climatisation)

DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES

Décapant Universel en Poudre ou en Pâte

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr