DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x500

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

% ARGENT	% CUIVRE	% ZINC	% ÉTAIN	% Aluminium
34%	36%	27%	3%	

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

INTERVALLE DE FUSION °C	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL °C
630 - 730	710

MATÉRIAUX À SOUDER

Cuivre - Laiton / Cuivre - Acier / Cuivre - Acier Inoxidable (Réfrigération, Climatisation)

DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES

Décapant Universel en Poudre ou en Pâte

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr