DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x 500mm

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

% ARGENT	% CUIVRE	% ZINC	% ÉTAIN	% Aluminium
	59,5%	40,25%		

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

INTERVALLE DE FUSION °C	TEMPÉRATURE DE TRAVAIL °C
890 - 900	900

MATÉRIAUX À SOUDER

Acier, Inox, Cuivre, Bronze, Laiton, Nickel (Machines Agricoles, Serrurerie, Chauffage)

DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES

Décapant Bronze Poudre

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr