



## CLASSIFICATION

AWS A5.8	EN 1044	DIN 8513	NFA 81- 362	BS 1845
-------------	------------	-------------	-------------------	------------

BCup- 2°	CP 202	L - Cu p 7	07B1	CP 3 ème
-------------	--------	---------------	------	-------------

## DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x500

## EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

## ANALYSE CHIMIQUE

Ag	Cu	P	Altro
----	----	---	-------

-	93	sept	-
---	----	------	---

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Intervalle de fusion C °	Temp. de travail C °	Poids spécif. g / cm3	Rupture de charge N / mm2
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------

710-820	720	8,1	250
---------	-----	-----	-----

## MATÉRIAUX À SOUDER

Cuivre - Cuivre (Sanitaire)



Baguettes nues CuP 7%

**DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES**

Non