CLASSIFICATION

AWS A5.8	EN 1044	DIN 8513	NFA 81-362	BS 1845
BCup-2 °	CP 202	L - Cu p 7	07B1	CP 3 ème

DIAMÈTRE (mm)

Ø1,5 - Ø2 - Ø3 x500

EMBALLAGE (kg)

Nous contacter

ANALYSE CHIMIQUE

Ag	Cu	P	Altro
-	93	sept	-

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Intervalle de fusion C °	Temp. de travail C °	Poids spécif. g / cm3	Rupture de charge N / mm2
710-820	720	8,1	250

MATÉRIAUX À SOUDER

Cuivre - Cuivre (Sanitaire)

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

DÉCAPANT POUR BAGUETTES NUES

Non

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr