Fil cuivre ER19.30

CLASSIFICATION

SFA/AWS A5.7; ERCuSi-A; Wire Electrode; EN ISO 24373; CuSi3Mn1; Wire Electrode

APPROBATION

09147; VdTÜV

DIAMÈTRE (mm)

1 / 1,2

EMBALLAGE (kg)

5 / 12 / 15 / 200 / 250

GAZ DE BLINDAGE

Ar+1 à 2% CO_2

ANALYSE CHIMIQUE

Mn	Cu	Zn	Si	Sn	Fe
0.9 %	96 %	0.05 %	3 %	0.01 %	0.05 %

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Allongement	Limite élastique	Résistance à la traction
40 %	130 MPa	350 MPa

MATÉRIAUX À SOUDER

ASTM
A 139 A 210 Gr A1, C A 36 | A 234 Gr WPB A 334 Gr 1 A 106 Gr A, B, C | A 131 Gr A, B, D API 5LX42 API 5LX46 | API 5LX52 API 5LX60
EN

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Fil cuivre ER19.30

10113-2 S275, S355, S420 10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML 10113-3 S420M, S420ML 10025 S185, S235, S275, S355 10208-1
L210, L240, L290, L360
Altri
Fe 360, 430, 510 Acciai gruppo 1 EN 288/3

POSITIONS DE SOUDAGE

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr