Fil MIG-MAG ER 80S-D2

CLASSIFICATION

AWS A5.28 ER 80S-D2 EN ISO 14341-A G 505 M21 4 Mo

DIAMÈTRE (mm)

1,2

EMBALLAGE (kg)

16

GAZ DE BLINDAGE

80% Ar + 20% CO^2 M21

NATURE DU COURANT

DC+

ANALYSE CHIMIQUE

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

MATÉRIAUX À SOUDER

ASTM
A 139 A 210 Gr A1, C A 36 | A 234 Gr WPB A 334 Gr 1 A 106 Gr A, B, C | A 131 Gr A, B, D API 5LX42 API 5LX46 | API 5LX52 API 5LX60
EN
10113-2 S275, S355, S420 10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML 10113-3 S420M, S420ML 10025 S185, S235, S275, S355 10208-1
L210, L240, L290, L360

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr

Fil MIG-MAG ER 80S-D2

Altri
Fe 360, 430, 510 Acciai gruppo 1 EN 288/3

POSITIONS DE SOUDAGE

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr